

DURAZIV FĂRĂ MIROS

EMAIL ACRILIC SATINAT

Pentru interior și exterior

Descriere

DURAZIV Fără Miros Email acrilic satinat este un produs pe bază de apă, inodor, cu luciu de mătase, destinat decorării și protecției de durată a lemnului, la interior și exterior, etichetat ecologic. Are o putere de acoperire foarte bună, aplicare ușoară, uscare rapidă, etalare excelentă. Poate fi aplicat și pe suprafețe tratate anterior cu vopsele alchidice. Pelicula este rezistentă la factorii mecanici și de mediu, iar culorile își păstrează intensitatea și aspectul timp îndelungat. Materiile prime au fost atent selecționate astfel încât să corespundă criteriilor stabilite de EU pentru acordarea etichetei de produs ecologic.

Domeniul de aplicare



Finisarea decorativă și de protecție a tâmplăriei de lemn (ferestre, uși, mobilier, etc.), a obiectelor de decor, a suprafețelor grunduite de oțel și fontă (porți, garduri) și a suprafețelor minerale.

Nuanțe disponibile: alb, crem, rosa, oranj, galben, lila, bleu, verde crud, gri deschis, cafeniu, ocru, maro melange, maro, verde închis, ultramarin, gri închis, negru.

Aplicare

Pregătirea suprafețelor

Suportul trebuie să fie curat, desprăfuit, degresat și perfect uscat.

Suprafețe noi din lemn: Se șlefuiască cu hârtie abrazivă, se desprăfuiască, se degresează cu solvent iar porțiunile deteriorate se nivelează cu chit pentru lemn. Se grunduiesc cu 1-2 straturi, până la saturare, cu DURAZIV Grund acrilic de impregnare pentru lemn - penetrează în profunzime fibra și asigură aderența maximă și etalarea perfectă a peliculei de email, precum și rezistența acesteia la acțiunea fungilor și mușcăturilor.

Suprafețe metalice: Se îndepărtează rugina, dacă e cazul, sau pelicula veche până la suport, se degresează și se grunduiesc cu grund anticoroziv pe bază de apă sau solvent.

Suprafețe vechi și/sau vopsite în prealabil: Se îndepărtează pelicula veche neaderentă până la suport, apoi se procedează ca în cazul suprafețelor noi. În cazul finisării suprafețelor vechi vopsite cu vopsea alchidică, se recomandă o șlefuire ușoară pentru îmbunătățirea aderenței.

Pregătirea produsului

Produsul se diluează numai la nevoie cu apă curată în funcție de modalitatea de aplicare (5% - pensulă sau rolă, 5-10 % - pulverizare). Se omogenizează bine înaintea și în timpul utilizării.

Mod de aplicare

- cu pensula, rola sau prin pulverizare, la temperaturi (a mediului): min. +10 °C, max. +30 °C și umiditate max 70%; umiditatea suportului: max. 12%. Nu se aplică în condiții de ploaie sau îngheț, pe vânt sau sub acțiunea directă a soarelui.

Atenție!

Nu se aplică în condiții de umiditate ridicată (ceață, ploaie, ninsoare) sau când există pericol de ploaie sau îngheț, pe vânt puternic sau sub acțiunea directă a razelor solare.

Se recomandă ca atât după grunduire, cât și după primul strat de email, suprafața să se șlefuiască ușor, fără a deteriora culoarea. Această șlefuire are rolul de a îndepărta așchiile fine care se ridică din lemn, pentru obținerea unei suprafețe netede.

În cazul produselor colorate, se recomandă utilizarea aceluiași lot de produs pentru realizarea întregii lucrări, pentru a se evita eventualele diferențe de nuanță. Cartela de culori are rol orientativ.

Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul și calitatea acoperirii.

Uscare pentru reacoperire:	Uscare totală:	Număr straturi recomandat:	Putere de acoperire:	Ambalaj:	Depozitare - Transport:	Deșeurii:	Termen de valabilitate:
2-6 ore, în funcție de temperatura mediului	24 ore	2	9 - 10 m ² /litru/1 strat (funcție de tipul suportului și modul de aplicare)	cutii de 0,65L și 2,5L	în ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între +5°C - +30°C; risc de depreciere prin îngheț	reziduurile uscate constituie deșeurii și se tratează conform legislației în vigoare	24 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare

Date tehnice:

CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE		METODA DE ÎNCERCARE
	Email alb, nuanțe pastel	Email nuanțe intense	
PRODUS LICHID			
1. Aspect	fluid, vâscos, omogen		vizual
2. Densitate, 23 °C, g/cm ³	1,28 ± 0,1	1,14 ± 0,1	SR EN ISO 2811 - 1:2002
3. Conținut nevolatile (105 °C, 25 min.), %	52 ± 2	47 ± 2	SR EN ISO 3251:2003
4. pH	8,0 - 9,0		SR EN ISO 787-9
5. Vâscozitate Krebs, unitați	85 - 130		ASTM D 562
PELICULĂ USCATĂ			
6. Aspect	Peliculă uniformă, lucioasă		vizual
7. Uscare aparent completă, 23°C, 200 g, ore	6		SR EN ISO 3678:1999
8. Putere de acoperire • raport de contrast, peliculă umedă, 200μ, %	99		SR ISO 2814:199
9. Grad de alb (Wi 313), %	Min. 91		Spectrofotometru



EU Ecolabel : RO/044/11

Reglementări legale:

Compuși organici volatili (COV):

Subcategorie produs: „Vopsele pentru decorațiuni interioare/exteroare și acoperiri de protecție pentru lemn/metal.”
Valoare limită COV, g/l: 80 (2010)
Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: max 50 pentru alb; 60 pentru email colorat

Natura riscurilor și recomandări de prudență:

P 102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor
P 262 - Evitați contactul cu ochii și pielea
P301+P331+P315 - În caz de înghițire nu provocați vomă și consultați imediat medicul
P305+P351+P313 - În caz de contact cu ochii clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute și consultați medicul
P233+P411 - Păstrați recipientul închis etanș și depozitați la temperaturi care să nu depășească +5°C - +30°C
P501 - Aruncați conținutul/recipientul în spații special amenajate pentru depozitarea deșeurilor în conformitate cu legislația în vigoare.

Evitați risipa de produs prin estimarea corectă a cantității necesare. Recuperați produsul neutilizat pentru reutilizare. Reutilizarea produsului este un mod eficace de a reduce impactul asupra mediului, pe durata ciclului de viață al produselor.

Măsuri de siguranță pentru utilizator:

Se va purta un echipament de protecție adecvat format din mănuși și ochelari de protecție și eventual mască de protecție, când produsul se aplică prin pulverizare.

Nu aruncați produsul rezidual la canalizare sau în coșul de gunoi.

Produs avizat de Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții.

Producătorul are certificat sistemul de management integrat calitate-mediu cu TÜV Hessen.

ST 42/2015

Produs de DURAZIV COLOR SRL
Str. Fagulii nr. 21, **Popești**-Leordeni, 077160 Jud. Ilfov, România
Tel.: 021.361.53.46/47; Fax: 021.361.53.48
E-mail: office@duraziv.ro
www.duraziv.ro